

 B8 GROUP		PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ <i>Corrosion protection report</i>		Wydział: Department:	B8 Manufacturing	Nr: No.:
Zamawiający: Purchaser:		DALDEHOG				
Urządzenie: Plant:		Wymiany	Nr Zlecenia wew.: Internal Order No.:	024/04/0003_#10		
Nr Fazy: Fase No.:		B/95				
Metoda przygotowania powierzchni Method of surface preparation		SA2,5	-	-	System malarski: Paint system:	C2
Warunki i czynności kontrolne Conditions and insp. activities		1 powłoka 1 Coating	2 powłoka 2 Coating		3 powłoka 3 Coating	
Symbol farby Symbol of paint		802 Steelkote EP		-		-
Odcień farby Shade of paint on		RAL 9010		-		-
Metoda nakładania powłoki Coating method		HYDRODYNAMICZNA / AIRLESS				
Temperatura powietrza °C Air temperature		24°C				
Temperatura powierzchni °C The temperature of the surface		22°C				
Wilgotność powietrza % Humidity		67%				
Miejsce malowania i nazwisko malarza Painting room		Wrocław	HAVRYLIUK			
Pomiar grubości powłokania Measuring the thickness of the coating	na mokro / godz / data wet / hour / date	-		-		-
	narzędzie pomiarowe Measuring tool	Mitutoyo	GRZEBIEŃ MALARSKI / WET FILM GAUGE			
	na sucho / godz / data dry / hour / date	114		-		-
	narzędzie pomiarowe Measuring tool	POSITEST DFT A46657				
Mistrz Foreman		P.Korolanko		P.Korolanko		P.Korolanko
Data Date		19.07.2024				
Kontroler Jakości Inspector		D.Kiel		D.Kiel		D.Kiel
Data Date		19.07.2024				