



SPRAWOZDANIE
Z BADAŃ PENETRACYJNYCH
A REPORT ON PENETRATION EXAMINATION OF WELDS
EIN BERICHT ÜBER DIE DURCHDRINGPRÜFUNG VON SCHWEISSNÄHTEN

Zlecenia Klienta:
Customer's number / Kunden Nr.
TESKO 024/04/0003

FORMULARZ
F/PS-10-03
DATA WYDANIA
20.06.2023

Nr./No./Nr.

22.07.2024

Przedmiot:
Subject / Gegenstand

Badania PT do WZ_2507_B8

Warunki badania
Testing condition
Prüfbedingung

Ocena końcowa
Final grade
Abschlussnote

Lp. Qty Menge	Oznaczenie Mark markieren	Czas			Metoda zmywania method of removing Methode zum Entfernen	Metoda suszenia Method of drying Trocknungsmethode	Pomiar temperatury Temperature Temperatur	Pomiar oświetlenia Illuminance Beleuchtungsstärke	Długość badania Total length of test weld Gesamtlänge der Prüfswelnlänge	Wynik badania Result Ergebnisse	Ocena badania Test decision Testentscheidung
		Czas wnikania penetration time Durchdringungszeit	Czas zmywania removing time Zeit entfernen	Czas wywoływania developing time Entwicklungszeit							
1.	2	C6/4	20min	zmienny	Na suchu + zmywacz	Odprowadzenie	19°C	860 lx	Identyfikacja badanych spoin zgodne ze szcikiem	Dopuszczalne zgodnie z normą	Zgodnie z wytycznymi Do stosowania
2.	1	C5/9	20min	zmienny	Na suchu + zmywacz	Odprowadzenie	19°C	860 lx	Identyfikacja badanych spoin zgodne ze szcikiem	Dopuszczalne zgodnie z normą	Zgodnie z wytycznymi Do stosowania
3.	1	C5/4	20min	zmienny	Na suchu + zmywacz	Odprowadzenie	19°C	860 lx	Identyfikacja badanych spoin zgodne ze szcikiem	Dopuszczalne zgodnie z normą	Zgodnie z wytycznymi Do stosowania
4.	1	C10/11	20min	zmienny	Na suchu + zmywacz	Odprowadzenie	19°C	860 lx	Identyfikacja badanych spoin zgodne ze szcikiem	Dopuszczalne zgodnie z normą	Zgodnie z wytycznymi Do stosowania
5.	2	C5/6	20min	zmienny	Na suchu + zmywacz	Odprowadzenie	19°C	860 lx	Identyfikacja badanych spoin zgodne ze szcikiem	Dopuszczalne zgodnie z normą	Zgodnie z wytycznymi Do stosowania
6.	2	C4/4	20min	zmienny	Na suchu + zmywacz	Odprowadzenie	19°C	860 lx	Identyfikacja badanych spoin zgodne ze szcikiem	Dopuszczalne zgodnie z normą	Zgodnie z wytycznymi Do stosowania
7.	1	C3/5	20min	zmienny	Na suchu + zmywacz	Odprowadzenie	19°C	860 lx	Identyfikacja badanych spoin zgodne ze szcikiem	Dopuszczalne zgodnie z normą	Zgodnie z wytycznymi Do stosowania
OBJAŚNIENIA:											
100 – pełnięcie 2017 – por 402 – brak przedpauzy (niepełny przedpauza)											
5011 – podłopienie ciągłe 5012 – podłopienie przerywane 502 – nadłopienie spoiny (dotyczy spoiny czwartej)											
503 – nadłopienie wypukłości spoiny (dotyczy spoiny pachwinowej) 504 – wyskok 507 – przesunięcie linowe 509 – zwis 511 – niepełne wypełnienie rowka 512 – nadłopienie rowka spoiny pachwinowej (niepełna długość boków) 515 – wklęsłość gruntu											
Zestaw badawczy: Testing system Prüfsystem											
II CA-2											
Stan powierzchni: Surface condition											
Rodzaj złącza: Type of weld Schweißnahttyp											
Obróbka cieplna: Heat treated Hitzebehandlung											
Zakres badania: Extent of testing Testumfang											
Zgodnie z rysunkiem											
Norma na wykonywanie badań: Standard for test execution / Normen für Durchführung der Prüfungen: PN-EN ISO 3452-1:2013-08:08											
Norma na ocenę niezgodności: Normen für die Bewertung der Unstimmigkeiten PN-EN ISO 3452-1:2013-08:08											
Wymagany poziom jakości C wg PN-EN ISO 5817 wymagany poziom akceptacji 2X wg PN-EN ISO 23277 technika badań wg PN-EN ISO 3452-1:2013-08 bez określenia klasy techniczny zakres kontroli wskazany przez zalecającego											
Informacje dodatkowe: Additional information / Zusätzliche Mitteilungen											
Wypuszczenie: Equipment Ausstattung											
Wywoławca / Seria: Developer / Batch											
Wywoławca / 039											
Odebrał / Accept by / Abgenommen von											
Data: / Date / Datum											
Zatwierdził / Approved by / Genehmigt von											
Rozdzielnik / Distribution list / Verteiler: Eggr. nr / Copy No. / Ex. Nr.: 0 Eggr. nr / Copy No. / Ex. Nr.: 1 Eggr. nr / Copy No. / Ex. Nr.: 2											
Sprawozdanie z badań bez pieczęci zgody nie powinno być powielane i szczyt, jak tylko w całości. The test report may not be duplicated in part without a written consent of the laboratory. Der Bericht darf ohne schriftliche Zustimmung des Labors nicht anders vervielfältigt werden als nur in seiner Gesamtheit.											

KRYSTYAN MICHAŁOWICZ
CERT. VI, PT POZIOM 2
nadane przez IS Gliwice

KRYSTYAN MICHAŁOWICZ
CERT. VI, PT POZIOM 2
nadane przez IS Gliwice

