

		SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PENETRACYJNYCH A REPORT ON PENETRATION EXAMINATION OF WELDS EIN BERICHT ÜBER DIE DURCHDRINGPRÜFUNG VON SCHWEISSNÄHTEN				FORMULARZ F/PS-10-03					
Nr / No. / Nr.		Zlecenia Klienta: Customer's number / Kunden Nr. TESKO 024/04/0003				DATA WYDANIA 20.06.2023					
Przedmiot: Subject / Gegenstand		28.07.2024				Strona / Page / Blatt: 1 Stron / Pages / Blätter: 1					
		Badania PT do WZ 3007_B8									
		Warunki badania Testing condition Prüfbedingung				Ocena końcowa Final grade Abschlussnote					
Lp. Ord. Lfd.	Ilość Quantity Menge	Oznaczenie Mark markieren	Czas wilkienia penetration time Durchdringungszeit	Czas zmywania removing time Zeit entfernen	Czas wywoływania developing time Entwicklungszeit	Metoda zmywania method of removing Methode zum Entfernen	Metoda suszenia Method of drying Trocknungsmethode	Pomiar temperatury Temperature Temperatur	Długość badanych spoin Total length of tested welds Gesamtlänge der Prüfsehweißnahten	Wyniki badania Results Ergebnisse	Ocena badania Test decision Testentscheidung
1.	1	I/999	20min	zmienny	30min	Na suchu + zmywacz	Odprowadzenie	19°C	860 lx	Dopuszczalne zgodnie z norma	Zgodnie z wymaganiami Do stosowania
2.	1	I/998	20min	zmienny	30min	Na suchu + zmywacz	Odprowadzenie	19°C	860 lx	Dopuszczalne zgodnie z norma	Zgodnie z wymaganiami Do stosowania
3.	1	S/648	20min	zmienny	30min	Na suchu + zmywacz	Odprowadzenie	19°C	860 lx	Dopuszczalne zgodnie z norma	Zgodnie z wymaganiami Do stosowania
4.	1	S/499	20min	zmienny	30min	Na suchu + zmywacz	Odprowadzenie	19°C	860 lx	Dopuszczalne zgodnie z norma	Zgodnie z wymaganiami Do stosowania
5.	1	S/497	20min	zmienny	30min	Na suchu + zmywacz	Odprowadzenie	19°C	860 lx	Dopuszczalne zgodnie z norma	Zgodnie z wymaganiami Do stosowania
6.	1	S/501	20min	zmienny	30min	Na suchu + zmywacz	Odprowadzenie	19°C	860 lx	Dopuszczalne zgodnie z norma	Zgodnie z wymaganiami Do stosowania
7.	1	S/658	20min	zmienny	30min	Na suchu + zmywacz	Odprowadzenie	19°C	860 lx	Dopuszczalne zgodnie z norma	Zgodnie z wymaganiami Do stosowania
8.	1	A/643	20min	zmienny	30min	Na suchu + zmywacz	Odprowadzenie	19°C	860 lx	Dopuszczalne zgodnie z norma	Zgodnie z wymaganiami Do stosowania
OBNAŚNIENIA :			Zestaw badawczy: Testing system Prüfsystem		Stan powierzchni: Surface condition		Norma na wykonywanie badań: Standards for test execution / Normen für Durchführung der Prüfungen:				
100 – pęknięcie 2017 – por 402 – brak przestroju (niepełny przetop) 5011 – podtopienie ciągłe 5011 – podtopienie ciągłe 5012 – podtopienie przerywane 502 – nadeń spoiny (dotyczy spoin członowej) 503 – nadmierna wyukuleś spoiny (dotyczy spoiny pachwinowej) 504 – wysięk 507 – przesunięcie linowe 509 – zwis 511 – niezaplanowane wypełnienie rowka 512 – nadmierna asymetria spoiny pachwinowej (nieplanowana długość boków) 515 – wkleśnięcie grani			II C4-2		Rodzaj złącza: Type of weld Schweißnahttyp		PN-EN ISO 3452-1:2013-08E				
Typ: Type Typ			System barwny TOPCHEM		Orobka cieplna: Heat Treatment Hitzbehandlung		Norma na ocenę niezgodności: Norms for defect evaluation / Normen für Einschätzung der Unstimmigkeit:				
Penetrant / seria: Penetrant / Batch Endringmittel / Charge			Penetrant / 015		Zakres badania: Extent of testing Testumfang		wymagany poziom jakości C wg PN-EN ISO 5817 wymagany poziom akceptacji 2X wg PN-EN ISO 23277 technika badań wg PN-EN ISO 3452-1:2013-08 bez określenia klasy techniczny zakres kontroli wskazany przez zalecającego				
Zmywacz / Remover / Batch Entfärber / Batch			Zmywacz / 042		Zgodnie z rysunkiem		Informacje dodatkowe: Additional information / Zusätzliche Mitteilungen				
Wyposażenie: Equipment Ausstattung			Wywoływacz / Seria: Developer / Batch		Wywoływacz / 039		Data: Datum Zatwierdzili: / Approved of by / Genehmigt von				
Rozdziałnik / Distribution list / Verciler: Egz. nr / Copy No. / Ex. Nr.: 0 Egz. nr / Copy No. / Ex. Nr.: 1 Egz. nr / Copy No. / Ex. Nr.: 2			Wyposażenie: Equipment Ausstattung		Wywoływacz / 039		Odebrał: / Accept by / Abgenommen von				
Rozdziałnik / Distribution list / Verciler: Egz. nr / Copy No. / Ex. Nr.: 0 Egz. nr / Copy No. / Ex. Nr.: 1 Egz. nr / Copy No. / Ex. Nr.: 2			Wyposażenie: Equipment Ausstattung		Wywoływacz / 039		Data: Datum Zatwierdzili: / Approved of by / Genehmigt von				

KRYSTIAN MICHAŁOWICZ
CERT. VI, PT POZIOM 2
Nr IC/NDT/4546 WG PN-EN ISO 9712
nadane przez IS Gliwice

KRYSTIAN MICHAŁOWICZ
CERT. VI, PT POZIOM 2
Nr IC/NDT/4546 WG PN-EN ISO 9712
nadane przez IS Gliwice

[illegible]

C	X	
C	X	

KRYSTIAN MICHAŁEWICZ
 CEK VI, 61 POZIOM 2
 Nr IC/NDT/4546 WG PN-EN ISO 9712
 nadane przez IS Gliwice

KRYSTIAN
 MICHNIEWICZ
 CERT. VT PT POZIOM 2
 Nr IC/N/17/454 WG PN-EN ISO 9712
 nadane przez IS Gliwice