

B8GROUP						SPRAWOZDANIE Z BADAN PENETRACYJNYCH A REPORT ON PENETRATION EXAMINATION OF WELDS EIN BERICHT ÜBER DIE DURCHDRINGPRÜFUNG VON SCHWEISSNÄHTEN							Zlecenia Klienta: Customer's number / Kunden Nr. TESKO 024/04/0003			FORMULARZ F/PS-10-03	
						Nr / No. / Nr.							Strona / Page / Blatt: I			DATA WYDANIA 20.06.2023	
Przedmiot: Subject / Gegenstand						Badania PT do WZ_2908_B8											
Warunki badania Testing condition Prüfbedingung						Ocena końcowa Final grade Abschlussnote											
Lp. Ord Lfd.	Ilość: Quantity Menge	Oznaczenie Mark markieren	Czas wnikania penetration time Durchdringungszeit	Czas zmywania removing time Zeit entfernen	Czas wywoływania developing time Entwicklungszeit	Metoda zmywania method of removing Methode zum Entfernen	Metoda suszenia Method of drying Trocknungsmethode	Pomiar temperatury Temperature Temperatur	Pomiar Oświelenia Illuminance Beleuchtungsstärke	Długość badanych spoin Total length of tested welds Gesamtlänge der Prüfschweißnahte	Wyniki badania Results Ergebnisse	Ocena badania Test decision Testentscheidung					
1.	1	S/492	20min	zmienny	30min	Na sucho + zmywacz	Odparowanie	19°C	860 lx	Identyfikacja badanych spoin zgodnie ze szkicem	Dopuszczalne zgodnie z normą	Zgodnie z wymaganiami Do stosowania					
2.	1	S/493	20min	zmienny	30min	Na sucho + zmywacz	Odparowanie	19°C	860 lx	Identyfikacja badanych spoin zgodnie ze szkicem	Dopuszczalne zgodnie z normą	Zgodnie z wymaganiami Do stosowania					
OBJASNIENIA :													Badania wykonane! Tests carried out by / Untersuchung ausgeführt von:				
100 – pęknięcie 2017 – por 402 – brak przetopu (niepełny przetop) 5011 – podtopienie ciągłe 5012 – podtopienie przerwane 502 – nadlew spoiny (dotyczy spoiny czółowej) 503 – nadmierne wypukłość spoiny (dotyczy spoin pachwinowych) 504 – wyciek 507 – przesunięcie linowe 509 – zwiś 511 – niezupełne wypełnienie rowka 512 – nadmierne asymetria spoiny pachwinowej (niejednakowa długość boków) 515 – wkleśnięcie grani													KRYSTIAN MICHNIEWICZ CERT. VT, PT POZIOM 2 Nr IC/NDT/4546 WG PN-EN ISO 9712 nadane przez IS Gliwice				
Typ: Type Typ													Data: Date / Datum				
Penetrant / seria: Penetrant Batch Eindringmittel Charge													Zatwierdził: Approved of by / Genehmigt von				
Zmywacz / seria: Remover / Batch Entferner / Batch													wymagany poziom jakości C wg PN-EN ISO 5817 wymagany poziom akceptacji 2X wg PN-EN ISO 23277 technika badań wg PN-EN ISO 3452-1:2013-08 bez opórkżenia klasy techniczny zakres kontroli wskazany przez zalecającego				
Wywoływacz / Seria: Developer / Batch													Informacje dodatkowe: Additional information / Zusätzliche Mitteilungen				
Rodzielnik / Distribution list / Verteiler: Egz. nr / Copy No. / Ex. Nr.: 0 Egz. nr / Copy No. / Ex. Nr.: 1 Egz. nr / Copy No. / Ex. Nr.: 2													Odebrał: Accepted by / Abgenommen von KRYSTIAN MICHNIEWICZ CERT. VT, PT POZIOM 2 Nr IC/NDT/4546 WG PN-EN ISO 9712 nadane przez IS Gliwice				