

 B8GROUP		PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ <i>Corrosion protection report</i>		Wydział: Department: B8 Manufacturing		Nr: No.:	
Zamawiający: Purchaser:		DALDEHOG					
Urządzenie: Plant:		Wymiany		Nr Zlecenia wew.: Internal Order No.:		024/04/0003_#8	
Nr Fazy: Fase No.:		B/1572					
Metoda przygotowania powierzchni Method of surface preparation		SA2,5		-		System malarski: Paint system:	
						C2	
Warunki i czynności kontrolne Conditions and insp. activities		1 powłoka 1 Coating		2 powłoka 2 Coating		3 powłoka 3 Coating	
Symbol farby Symbol of paint		802 Steelkote EP		-		-	
Odcień farby Shade of paint on		RAL 9010		-		-	
Metoda nakładania powłoki Coating method		HYDRODYNAMICZNA / AIRLESS					
Temperatura powietrza °C Air temperature		23°C					
Temperatura powierzchni °C The temperature of the surface		20°C					
Wilgotność powietrza % Humidity		68%					
Miejsce malowania i nazwisko malarza Painting room		Wrocław		HAVRYLIUK			
Pomiar grubości powłokowania Measuring the thickness of the coating	na mokro / godz / data wet / hour / date	-		-		-	
	narzędzie pomiarowe Measuring tool	Mitutoyo		GRZEBIEŃ MALARSKI / WET FILM GAUGE			
	na sucho / godz / data dry / hour / date	108		-		-	
	narzędzie pomiarowe Measuring tool	POSITEST DFT A46657					
Mistrz Foreman		P.Korolanko		P.Korolanko		P.Korolanko	
Data Date		12.07.2024					
Kontroler Jakości Inspector		D.Kisil		D.Kisil		D.Kisil	
Data Date		12.07.2024					