

Raport z badania wytrzymałości betonu

Nr BET590-24-09/079P

Producent: BETARD Sp. z o. o. ul. Polna 30, 55-095 Długoleka

Zakład produkcyjny: BETARD Sp. z o. o. ul. Wiejska 16A, 46-050 Przywory

Odbiorca: DALDEHOG INTL Sp. z o.o., ul. Ślężna 102-106, 53-111 Wrocław

Adres budowy: Bielsko-Biała

Obiekt:

Badania betonu prowadzone są zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Badania przeprowadzone po 28 dniach na próbkach sześciennych o wymiarze 15x15x15cm, przechowywanych w stanie wilgotnym.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

C	D	E	F	G
Asortyment produkcji	Data produkcji	Data badania	Po czasie w dniach	Wytrz. próbki $f_{ci,dry}$ N/mm ²
Ściany oporowe C30/37	2024-08-01	2024-08-29	28	57.50
Ściany oporowe C30/37	2024-08-01	2024-08-29	28	56.00
Ściany oporowe C30/37	2024-08-02	2024-08-30	28	53.50
Ściany oporowe C30/37	2024-08-02	2024-08-30	28	55.10
Ściany oporowe C30/37	2024-08-05	2024-09-02	28	57.50
Ściany oporowe C30/37	2024-08-05	2024-09-02	28	56.40
Ściany oporowe C30/37	2024-08-06	2024-09-03	28	51.50
Ściany oporowe C30/37	2024-08-06	2024-09-03	28	52.40
Ściany oporowe C30/37	2024-08-07	2024-09-04	28	52.00
Ściany oporowe C30/37	2024-08-07	2024-09-04	28	51.50
Ściany oporowe C30/37	2024-08-08	2024-09-05	28	54.40
Ściany oporowe C30/37	2024-08-08	2024-09-05	28	53.50
Ściany oporowe C30/37	2024-08-09	2024-09-06	28	55.50
Ściany oporowe C30/37	2024-08-09	2024-09-06	28	54.40
Ściany oporowe C30/37	2024-08-12	2024-09-09	28	55.10
Ściany oporowe C30/37	2024-08-12	2024-09-09	28	52.40
Ściany oporowe C30/37	2024-08-13	2024-09-10	28	52.20
Ściany oporowe C30/37	2024-08-13	2024-09-10	28	54.00
Ściany oporowe C30/37	2024-08-14	2024-09-11	28	60.40
Ściany oporowe C30/37	2024-08-14	2024-09-11	28	58.40
Ściany oporowe C30/37	2024-08-16	2024-09-13	28	51.50
Ściany oporowe C30/37	2024-08-16	2024-09-13	28	53.30

Przedstawione powyżej wyniki badań próbek betonu spełniają wymagania dla zaprojektowanej klasy betonu:

- Elementy z betonu C30/37 – spełniają wymagania dla klasy betonu C30/37.